



Fabrica : Poligono Portaprado, sn

32412 Carballeda de Avia

Telf : 988 487314 Fax : 988 487303

E-mail : aresla@aresla.com

FICHA TÉCNICA ARENA (0.500 - 1)

ANÁLISIS QUÍMICO

Óxido	Especificación (%)
Na ₂ O	0,115 ± 0,05
Al ₂ O ₃	2 ± 0,5
SiO ₂	95,55 ± 0,95
K ₂ O	1,165 ± 0,35
Fe ₂ O ₃	≤ 0,07

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

TAMIZ UNE (mm)	Especificación (%)
≥ 1	0-2
≥ 0,710	30-55
≥ 0,500	25-60
≥ 0,250	0-10
≥ 0,125	0

Humedad: 0-2 %