



Fabrica : Poligono Portaprado, sn

32412 Carballeda de Avia

Telf : 988 487314 Fax : 988 487303

E-mail : aresla@aresla.com

REVISADO 01-09-2016

FICHA TÉCNICA ARENA (0.400 -0.800)

ANÁLISIS QUÍMICO

Óxido	Especificación (%)
Na ₂ O	0,045 ± 0,05
Al ₂ O ₃	1 ± 0,5
SiO ₂	98,55 ± 0,55
K ₂ O	0,565 ± 0,35
Fe ₂ O ₃	≤ 0,07

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

TAMIZ UNE (mm)	Especificación (%)
≥ 1.00	0-0
≥ 0.800	4-5
≥ 0.600	45-50
≥ 0.400	40-45
≥ 0,300	2

Humedad: 0-2 % CU: 1.4 Corte efectivo 0.50 mm Conforme/Norma SSI 304/2013

Dureza (Mohs) 6.5 Friabilidad 24 (angeles) Grano Fepa F30 Densidad 2.5-2.7 t/m3